

KB

报告编号	FG-JCZX-20230125014
总 页 数	2

检 测 报 告

样品名称： 覆铜板(CCL)

型号规格： KB-6160 1.5mm

检测项目： 可燃性

建滔（佛冈）积层板有限公司

检测中心

检测日期：2023.01.18~2023.01.25

样品名称：CCL

样品型号：KB-6160

测试项目：可燃性测试

测试方法：参考 UL-94

测试仪器/设备：燃烧试验仪等

测试结果：

样品		测试值(Sec)					Max	SUM (t1+t2)	V-0/V-1			结论
		1#	2#	3#	4#	5#			t1ort2	t1+t2	t2+t3	
KB-6160 1.5mm	t1	6.5	3.4	2.6	1.0	1.8	6.5	32.1	≤10/30	≤50/250	≤30/60	V-0
	t2	1.4	6.5	3.8	1.2	3.9						
	t3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						

说明： 1、t1 为第一次有焰燃烧时间；t2 为第二次有焰燃烧时间；t3 为第二次灼热燃烧时间。
2、所有试样有焰或灼热燃烧无烧至夹具。
3、所有试样微粒或滴落物无点燃脱脂棉。

测试人：黄龙雄

审核：

